

Warme Füße für kühle Rechner !

fibotherm Trockenschüttungen

aus Blähton in den Körnungen 1-5 und 4-8 mm



Die Blähton-Trockenschüttungen sind der schall- und wärmedämmende Unterbau für Fußböden, die stark belastet werden. Sie zeichnen sich durch hohe Stabilität bei geringem Gewicht aus.

Blähton-Trockenschüttungen sind sofort nach dem Ausbringen lagestabil und eignen sich hervorragend als Schüttung unter Fußböden mit hohen Verkehrslasten. Diese herausragenden Eigenschaften machen Blähton-Trockenschüttungen zur systemunabhängigen Ergänzung für Fußbodenverlegeplatten und Estrichelemente beliebiger Art und aller Hersteller.

Technische Daten:

Körnung [mm]	1-5 rund + gebrochen	4-8 rund + gebrochen
Wärmeleitfähigkeit λ_R [W/mK]	0,10	0,11
Schüttdichte [kg/m ³]	ca. 450	ca. 400
Verdichtungsgrad bei erhöhter Drucklast (5 kN/m ²) [%]	< 1	< 1
Druckspannung bei 10 % Stauchung [t/m ²]	60	50
Restfeuchte Vol. [%]	max. 1,5	max. 1,5
Baustoffklasse DIN 4102	A 1	A 1

50 Liter Sack (20 bzw. 23 kg), 36 Sack/Palette

Stand: Mai 2025